

OMEGA 38 *Crystal Clear FG Grease*

| TEST | ASTM TEST | ERGEBNIS |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Farbe | | klar |
| NLGI | | 2 |
| Gebrauchstemperaturbereich in °C | | - 40 bis + 200 |
| NSF | | H 1 |
| Grundölviskosität | | |
| Viskosität @ 40°C cSt | D - 445 | 66 |
| Viskosität @ 100°C cSt | D - 445 | 9,8 |
| Viskositätsindex, min. | D - 2270 | 131 |
| Flammpunkt °C | D - 92 | 250 |
| Stockpunkt °C | D - 97 | - 50 |
| VKA – Test Kalottendurchmesser, mm | D - 2266 | 1,14 |
| Timkentester, Gutlast, lbs. | D - 2509 | 20 |
| Tropfpunkt °C | D - 2265 | keiner |
| Walkpenetration nach 60 Doppeltakten | D - 217 | 276 |
| Ölabscheidung % Verlust | D - 1742 | 6 |
| Rostschutz | D - 1743 | bestanden |



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 135702