

### OMEGA 51 *Super Electric Motor Grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Farbe		grau
NLGI		2
Gebrauchstemperaturbereich, °C		- 7 bis + 148
Grundölviskosität		
Viskosität @ 98,9°C, SUS	D - 88	80
Flammpunkt, COC, °C	D - 92	221
Stockpunkt, COC, °C	D - 97	- 15
Timkentester, Gutlast, lbs. min.	D - 2509	45
Tropfpunkt °C	D - 566	176
Walkpenetration @ 25°C 150 g Kegel	D - 217	265 – 295
Wasserauswaschtest		
@ 79,4°C, Verlust %, 2 h	D - 1264	7,0
Rostschutz	D - 1743	1 Bewertung
Oxydation		
lbs - Verlust nach 100 h	D - 942	5,0