

OMEGA 641 *Food-Grade HTLR Chain Oil*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Farbe		hell bernsteinfarben
Gebrauchstemperaturbereich, °C		- 10 bis + 280
NSF		H 1
Viskosität, cSt @ 40° C	D-445	220
Viskosität, cSt @ 100° C	D-445	18,5
Viskositätsindex	D-2270	96
Flammpunkt, °C	D-92	315
Stockpunkt, °C	D-97	- 25
Gewichtsverlust % nach 22 h @ 204°C		2,0
Dichte kg/L @ 25° C	D-1298	0,972
VKA Test, Kalottendurchmesser, mm	D-2266	0,64
Oxidationsverhalten <i>RBOT</i> Minuten	D-2272	1030

In den Produktionslosen sind leichte Abweichungen möglich.

Die Farbveränderung durch UV – Licht, hat keine Auswirkung auf sonstige Eigenschaften.

NSF H 1