

OMEGA 26 *ThermaSyn FG grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS	
Farbe		weiß	
NLGI		2	00
Gebrauchstemperaturbereich, °C		- 25 bis + 280	
NSF		H 1	
Grundölviskosität			
Viskosität, cSt @ 20°C	D – 445	1525	
Viskosität, cSt @ 40°C	D – 445	420	
Viskosität, cSt @ 100°C	D – 445	40	
VKA Test Gutkraft, kgf		106	
VKA Test Schweißkraft, kgf	D – 2596	500	
Tropfpunkt, °C	D – 2265	280+	n. a.
Walkpenetration @ 25°C	D – 217	265 – 295	400 – 430



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 137939

HumanTec GmbH
33818 Leopoldshöhe – Greste
Tele. 05202 9123 - 0 Fax – 45

www.humantec-gmbh.com
info@humantec-gmbh.com