

### OMEGA 35 *Hi-Temp MSL Grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Farbe		grau / schwarz
Inhaltsstoffe: Megalith Anteil %		38 – 42
Grundölviskosität		
Viskosität, cSt @ 40°C	D – 445	35
Viskosität, cSt @ 100°C	D – 445	6
Viskositätsindex	D – 2270	116
Flammpunkt °C	D – 92	196
Stockpunkt °C	D – 97	- 8 bis - 15
Dichte @ 15°C	D – 1298	1,33
VKA Test Kalottendurchmesser, mm	D – 2266	0,8
VKA Test Schweißkraft, kgf	D – 2596	620
Tropfpunkt, °C	D – 566	260
Walkpenetration @ 25°C, 150g Kegel	D – 217	270 – 310