

OMEGA 59 *Central Lub System Grease*

| TEST | ASTM TEST | ERGEBNIS |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Öl | | Mineralöl |
| Farbe | | Goldbronze |
| NLGI | | 2 |
| Gebrauchstemperaturbereich °C | | - 20 bis + 204 |
| Grundölviskosität | | |
| Viskosität @ 98,9°C, SUS | D - 88 | 80 |
| Flammpunkt, COC, °C | D - 92 | 249 |
| Stockpunkt °C | D - 97 | - 23 |
| Timkentester, Gutlast, lbs. min. | D - 2509 | 40 |
| Lagerbelastbarkeit | D - 1741 | ausgezeichnet |
| Tropfpunkt °C | D - 566 | 260+ |
| Walkpenetration @ 25°C 150 g Kegel | D - 217 | 265 - 295 |
| Ölabscheidung, @ 100°C, 30 h, % | D - 1742 | 3,1 |
| Verdunstung | D - 972 | minimal |
| Korrosion durch Feuchtigkeit @ 18°C | D - 5319 | 0,01 |
| Kupferstreifentest | D - 1402 | ausgezeichnet |